



# Technical Bulletin

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Phone: 410-675-2100 or 800-543-3840

Revisado: 10/10/10

## DAP<sup>®</sup> StrongStik<sup>®</sup> Adhesivo de Alto Resistencia para Construcción Multiuso

- Adhiere los materiales en su sitio instantáneamente
- De alta resistencia, Unión permanente
- Reponible de hasta 10 minutos
- El calor y resistente al agua
- Limpieza con agua
- Poco olor
- Cumple con las normas para COV
- Uso en interiores/exteriores
- Cumple con ASTM C557

**Empaque:** Tubo para exprimir de 5.0 oz. liq. (147 mL), Cartucho de 10.0 fl. oz. (296 mL)  
**Color:** Blanco  
**UPC N°:** 7079801310, 7079801312

### Identificación de la empresa:

Fabricante : DAP Products Inc., 2400 Boston St., Ste. 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre el pedido: 800-327-3339

N° de fax: 410-534-2650

### Descripción del producto:

DAP<sup>®</sup> StrongStik<sup>®</sup> Adhesivo de Alto Resistencia para Construcción Multiuso es un base de látex, adhesivo que es ideal para la construcción en general, remodelación, mantenimiento y reparación de los productos. Está formulado con la tecnología Instantánea Grab para mantener los proyectos en marcha al instante, sin embargo, es reponible durante 10 minutos. Se trabaja en la mayoría de los materiales de construcción, se puede pintar, bajo en olor y se limpia fácilmente con agua y jabón. Uso en interiores/exteriores. Cumple con ASTM C557. Cumple con las normas para COV

### Usos sugeridos:

Adhiere:

- Ladrillo
- Concreto
- Baldosa

- *Madera, madera contrachapada y madera tratada*
- *Yeso*
- *PVC*
- *Cerámica*
- *Corcho*
- *Vinilo*
- *Mampostería*
- *Vidrio*
- *Aluminio*
- *Metal*

**Nota: no une espejos. Una superficie deberá ser porosa.**

**Preparación de la superficie y aplicación:**

1. Las superficies deberán estar limpias, secas, estructuralmente firmes y sin materiales sueltos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. **Tubo para exprimir:** para el uso inicial, desenrosque la tapa, retire la pestaña de aluminio y vuelva a colocar la tapa. Levante la tapa para abrir. **Cartucho:** recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón deseado. Se recomienda 6 mm para la mayoría de las aplicaciones. Coloque el cartucho en la pistola para calafatear.
4. Aplique un cordón continuo en la superficie.
5. En el lapso de 10 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los materiales firmemente en su lugar.
6. Ciertas aplicaciones pueden necesitar el uso de sujetadores mecánicos.
7. Deje secar durante 24 horas.
8. **Tubo para exprimir:** baje la tapa para reutilizar. **Cartucho:** reselle para reutilizar.
9. Almacene alejado del calor o frío extremos.

***Para mejores resultados:***

- *Utilice en superficies limpias de ladrillos secos, concreto, baldosas, madera, yeso, cerámica, vinilo, mampostería, vidrio o metal.*
- *Mantenga el adhesivo a o por encima de 50 °F (10 °C) antes de usar para facilitar la aplicación.*
- *Para aplicación en superficies cuadradas o rectangulares, utilice cordón en el perímetro y en "X". Para superficies alargadas, utilice un cordón en zigzag.*
- *Una superficie deberá ser porosa. No se recomienda para uso en espejos o bajo el agua.*
- *Almacene alejado del calor o frío extremos.*
- *No apto para inmersión continua en agua.*

**Características físicas y químicas:**

Base:	Látex acrílico
Tiempo para reubicar:	10 minutos
Rango de temperatura para la aplicación:	50 °F a 100 °F (10 °C a 37.8 °C)
Rango de temperatura para el servicio:	0 °F a 120 °F (-17.8 °C a 48.9 °C)
Olor:	Leve
Viscosidad:	850,000 ± 150,000 cPs
Consistencia:	Pasta suave
Volátil :	Agua

Punto de ignición:	Superior a 200 °F (93 °C)
Sólidos:	64 +/-2% por peso
Peso/galón:	10.8 ± 0.15 libras/galón
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Pasa 5 ciclos
Vida en estantería:	12 meses
Número de MSDS:	000 79983 001

**Limpieza:**

Utilice agua tibia jabonosa para limpiar el exceso de adhesivo húmedo de la superficie, los implementos y las manos. El adhesivo curado deberá cortarse o rasparse.

**Seguridad:**

Refiérase a la etiqueta del producto y a la Hoja de datos de seguridad del material para la información sobre seguridad. Puede solicitar una HDS visitando nuestro sitio en Internet **dap.com** o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

**Satisfacción garantizada:**

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, devuelva el contenedor utilizado y el recibo de ventas a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224 para un reemplazo del producto o el reembolso del precio pagado. DAP no será responsable por daños accidentales o resultantes.

An  Company