



# Boletín técnico

2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224  
Teléfono: 410-675-2100 ó 800-543-3840

Revisado: 3/4/08

## DAP® 4000® Subfloor & Deck Construction Adhesive

- Reduce el clavado, el chirrido de los pisos y los clavos salientes
- Adhiere madera tratada, congelada y húmeda
- Se coloca fácilmente con pistola
- Unión impermeable de alta resistencia
- Cumple con las normas APA AFG-01

**Paquete:** 10.3 fl. oz. (305 mL), 28 fl. oz. (828 mL)  
**Color:** Marrón claro  
**Número UPC:** 0 70798 25020 8, 0 70798 25117 5

### Identificación de la compañía:

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224  
**Información para el uso:** LÍNEA DE ASISTENCIA DE DAP: Llame al 888-DAP-TIPS de 9:00 am a 7:00 pm hora del Este  
**Solicite información:** 800-327-3339  
**Número de fax:** 410-534-2650  
También visite la página de Internet de DAP **www.dap.com**.

### Descripción del producto:

**DAP® 4000® Subfloor & Deck Construction Adhesive** está compuesto por una fórmula a prueba de agua y de primera calidad que cumple con las normas APA, The Engineered Wood Association, especificación AFG-01 para la construcción de contrapisos. Reduce el uso de clavos, chirridos de pisos y clavos salientes. Crea una adherencia permanente en la madera tratada, congelada y húmeda. Se coloca fácilmente con pistola. Para usar en interiores y exteriores.

### Sugerencias de uso:

Adhiere:

- Madera a ensamblajes de madera
- Sistemas de pisos adheridos
- Madera y madera tratada
- Metal
- Yeso
- Mampostería
- Panel de yeso
- Azulejo de cerámica
- Madera contrachapada
- Tableros de obleas
- Tableros aglomerados
- Concreto

### **Para mejores resultados:**

- Aplique en temperaturas superiores a los 0°F (-18°C).
- Conserve la temperatura del adhesivo en los 40°F (4°C) o superior antes de usar para que se esparza más fácilmente.
- Sólo se recomienda su uso en la instalación de: contrapisos, terrazas y paredes.
- No puede aplicarse en áreas sumergidas continuamente en agua.

### **Preparación de la superficie y aplicación del producto:**

1. Las superficies deben estar limpias, estructuralmente firmes y sin partículas extrañas.
2. Pre-corte y adapte los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Corte la boquilla hasta lograr el tamaño de cordón deseado. Se recomienda un cordón de 3/8 de pulgada (9,5 mm) para las aplicaciones de contrapiso.
4. Perfore el sello metálico interno.
5. Coloque el cartucho en la pistola para calafateo.
6. Aplique un cordón continuo en las uniones, vigas o reverso de los paneles de revestimiento lateral o paneles.
7. Dentro del lapso de 15 minutos, coloque y presione bien los sustratos en el lugar. Si se dejan abiertos por más de 15 minutos, raspe y vuelva a aplicar el producto.
8. Instale clavos o tornillos dentro de los 15 minutos.
9. Deje secar durante 24 horas antes de exponerlo al paso continuo pesado.

### **Sugerencias de aplicación:**

**Contrapisos de ranura y lengüeta:** Aplique en las uniones un cordón continuo de 3/8 de pulgada (9,5 mm). Aplique un cordón amplio de adhesivo en todos los canales ranurados (quite el excedente de adhesivo antes de que se haya secado). Las uniones de los paneles no deben estar apretadas. Deje expandir el orificio un 1/8 de pulgada (3,2 mm). Posicione y clave o atornille dentro de los 30 minutos. Se deben seguir los métodos adecuados de instalación para el contrapiso.

**Terrazas:** Aplique un cordón de adhesivo de 1/4 de pulgada (6,3 mm) en cada unión para añadir mayor resistencia y evitar los chirridos. Clave las planchas unión de por medio. Pre-taladre los agujeros para los clavos.

### **Características físicas y químicas:**

Medio:	Caucho sintético
Volátil:	Destilados de petróleo y tolueno
Punto de inflamación:	75°F (24°C)
Sólidos:	61-64% por peso
Peso/galón:	9,2 libras
Olor:	Solvente suave
Color:	Marrón claro
Consistencia	Pasta homogénea
Clasificación de la temperatura de aplicación:	0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Alcance del servicio de la temperatura:	-20°F a 140°F (-29°C a 60°C)
Resistencia de la unión:	Deslizamiento: 300-600 psi
Tiempo de aireado:	15 minutos (cordón de 3/8 de pulgada (9,5 mm))
Estabilidad de congelamiento/descongelamiento:	5 ciclos
Cobertura: Cartucho de 28 fl. oz.:	El cordón de 1/4 de pulgada (6,3 mm) cubre 86 pies lineales. El cordón de 3/8 de pulgada (9,5 mm) cubre 38 pies lineales. Cartucho de 10,3 oz: El cordón de 1/4 de pulgada (6,3 mm) cubre 32 pies lineales. El cordón de 3/8 de pulgada (9,5 mm) cubre 14 pies lineales.
Vida útil:	1 año

**Limpieza:**

Utilice alcoholes minerales para limpiar el excedente de adhesivo humedecido de la superficie y herramientas. Siga las medidas de precaución del fabricante del solvente. El adhesivo cuando está seco debe rasparse o cortarse. El producto tiene 12 meses de vida útil siempre que se cierre bien y se almacene en un lugar frío y seco. Siga las instrucciones originales para volverlo a usar.

**Seguridad:**

Consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS). Puede solicitar una MSDS visitando nuestra página de Internet: [www.dap.com](http://www.dap.com), o llamando al 888-DAP-TIPS.

**Satisfacción garantizada**

Si usted no está satisfecho con el rendimiento de este producto cuando lo ha usado tal como se indica, devuelva el envase usado con el recibo de venta a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, MD 21224, para el reemplazo del producto o el reembolso por el precio pagado. DAP no será responsable por daños fortuitos o imprevistos.