




HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

El Yeso de París mezcla seca para pasatiempos y manualidades de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Yeso de París DAP® para pasatiempos y manualidades es ideal para hacer moldes, esculpir figuras y artículos para pasatiempos y manualidades. Endurece en 20 a 30 minutos, seca blanco y no se encoge. Esta fórmula para pasatiempos y manualidades se puede pintar con cualquier pintura de aceite o a base de látex cuando seca. El Yeso de París DAP para pasatiempos y manualidades también se puede utilizar para parchar agujeros en paredes y techos de yeso.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Caja de 4.4 lb (2 kg)	Blanco	7079853005

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Endurece en 20 a 30 minutos para reparaciones rápidas
- Ideal para vaciar moldes
- Se puede usar para aplicaciones de parchado.
- Fácil de lijar y pintar
- No se contrae
- Fórmula lisa, sin burbujas

USOS SUGERIDOS

Ideal para hacer moldes, figuras esculpidas vaciadas y artículos de pasatiempos y manualidades.

NOTA: NO intente utilizar este material para hacer un molde vaciado en ninguna parte del cuerpo. La inobservancia de estas instrucciones podría ocasionar quemaduras graves que pudieran requerir la remoción quirúrgica de los tejidos afectados.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Use agua fría (40° F a 50° F [4° C a 10° C]) cuando mezcle.
- Lije según sea necesario antes de decorar. Se recomienda el lijado en húmedo para evitar la generación de polvo.
- Siempre use una pintura de buena calidad a base de aceite o látex para un acabado profesional.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Para reparaciones que requieran mayor tiempo (de 7 a 12 min), use el Parche de pared de yeso de DAP®.

APLICACIÓN

Vaciado:

- El molde debe estar limpio y libre de materiales sueltos. Para la mayoría de los usos, mojar la parte interior del molde antes de verter es suficiente. Sin embargo, cuando se desea una superficie superlisa en su pieza terminada, se recomienda una capa de desmoldante en vez de agua. Un desmoldante sugerido es una mezcla de alcoholes minerales y vaselina mezclada con una consistencia acuosa y aplicada con una brocha a la parte interior del molde.
- Añada el Yeso de París de DAP para pasatiempos y manualidades al agua fría (40° F a 50° F [4°C a 10°C]) en un envase limpio mezclando 2 partes de polvo con una parte de agua. Revuelva para lograr una consistencia lisa. No mezcle más material del que pueda usar en 7 a 12 minutos. Deseche el material que haya comenzado a endurecerse.
- Vierta el molde en 4 o más partes. Llène $\frac{1}{4}$ del molde de cada vez y golpee suavemente el molde en una mesa para liberar el aire. Continúe llenando el molde $\frac{1}{4}$ de cada vez golpeando suavemente a medida que avanza.
- Después de 1 hora retire el Yeso de París seco del molde. Deje que el molde seque de 1 a 3 horas dependiendo del tamaño.
- Cuando seque, aplique goma laca a la pieza. Deje que la goma laca seque durante 2 horas antes de pintarla.

Parchado:

- La superficie debe estar limpia y sin papel tapiz, pintura suelta, yeso suelto, cera polvo ni suciedad.
- Socave los bordes del yeso existente para que el parche se adhiera alrededor de la abertura.
- Moje ligeramente con agua el área que va a parchar.
- Añada el Yeso de París de DAP al agua limpia en un contenedor mezclando 2 partes del polvo con 1 parte de agua fría. Revuelva para lograr una consistencia lisa. No mezcle más material del que pueda usar en 7 a 12 minutos.
- Aplique el Yeso de París DAP con una espátula limpia o palustre rellenando alrededor de los bordes. Retire el exceso de material para que el yeso esté nivelado y a ras con la superficie que va a parchar.
- Para aberturas grandes y profundas aplique una capa base y déjela secar. Cuando la capa base esté seca, moje la superficie y aplique la capa de acabado al parche. Cuando esté completamente seca, lije para alisar. Cerciórese de que el yeso esté completamente seco y duro antes de pintar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Vehículo	Yeso
Material de relleno	Carbonato de calcio
Tiempo para trabajarlo	7-12 minutos
Tiempo de secado	20-30 minutos



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Tiempo total de curado final	3 días
Cubrimiento	4.4 lb (2 kg) cubren 2.45 pies ² (0.22 m ²) dependiendo del espesor del parche
Vida útil	12 meses

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie los implementos inmediatamente con agua después del uso. El material seco se debe raspar, cortar o lijar. Cerciérese de que el envase esté cerrado y sellado firmemente. Almacene en un sitio fresco y seco, alejado del calor o del frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.