



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

COLLE MASTIC DAP® Polyvalente

DESCRIPTION DU PRODUIT

La COLLE MASTIC DAP® Polyvalente est conçue pour coller des matériaux de construction courants. Cette formule facile à appliquer est conforme à la norme ASTM C557 et offre une adhérence résistante aux intempéries une fois complètement durcie.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
Cartouche de 266 ml (9 oz liq.)	Blanc	7079874883

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Nettoyage facile à l'eau
- Faible odeur
- Facile à appliquer au pistolet
- Conforme aux normes sur les COV

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- Conforme à la norme ASTM C557 pour l'installation de cloisons sèches
- Usage intérieur

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Adhère aux matériaux suivants :

- Brique/Maçonnerie/Béton
- Cloison sèche/Panneau de mousse
- Carreaux de céramique
- Plinthe à gorge
- Bois de construction de dimensions courantes
- Contreplaqué/Panneau OSB/PRF



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Appliquez à une température supérieure à 4 °C. Pour faciliter l'application au pistolet, gardez l'adhésif au-dessus de 4 °C.
- Pour les surfaces carrées, appliquez autour du périmètre et un cordon en forme de « X ». Pour les surfaces longues, appliquez un cordon en forme de « S ». Appuyez fermement en place. Une des surfaces doit être poreuse.
- Conservez à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

APPLICATION

1. Les surfaces doivent être propres, solides sur le plan structurel et exemptes de débris.
2. Prédécoupez et ajustez les matériaux avant d'appliquer l'adhésif.
3. Coupez la buse au diamètre souhaité. 6 mm (¼ po) est recommandé pour la plupart des applications.
4. Chargez la cartouche dans le pistolet applicateur.
5. Appliquez un cordon continu sur la surface prévue.
6. Dans les 10 minutes qui suivent, positionnez et pressez fermement les substrats en place.
7. Certaines applications peuvent nécessiter des attaches mécaniques.
8. Laissez sécher pendant 48 heures.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

Propriétés physiques typiques du produit non durci	
Polymère de base :	Latex acrylique
Couleur du cordon	Havane
Poids des solides en %	68%
Odeur	Modérée
Nettoyage	Savon et eau
Point d'éclair	26 °C
Durée de conservation	18 mois
Couverture	Le cordon de 6 mm (¼ po) donne 8,2 m (27 pi linéaire), le cordon de 9 mm (3/8 po) donne 3,6 m (12 pi linéaire).
Propriétés d'application typiques	
Plage de température d'application :	De 4 °C à 37 °C
Temps d'outillage (temps de travail)	15 minutes
Temps de durcissement complet	48 heures



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Propriétés de performance typiques à l'état durci	
Plage de température de service :	De -17 °C à 60 °C
COV moins l'eau et les solvants exempts	COV moins l'eau, moins les solvants exempts : <32 g/L

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Adhésif non durci : laver à l'eau tiède et au savon. Adhésif durci : doit être coupé ou gratté. Lavez-vous les mains et nettoyez les outils avec de l'eau tiède et du savon. Rangez le contenant dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur ou de froid extrêmes.

SÉCURITÉ

Pour plus de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité, consultez l'étiquette du produit ou la fiche signalétique (FS). Vous pouvez demander une fiche signalétique en visitant notre site Web à l'adresse dap.ca ou en appelant au 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

Si le produit ne fonctionne pas comme indiqué, appelez le 888-DAP-TIPS avec votre facture et le contenant du produit en main dans un délai d'un an à compter de la date d'achat pour obtenir un produit de remplacement ou un remboursement du prix de vente. DAP ne sera pas tenue responsable des dommages accessoires ou indirects.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough (Ontario) M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appelez le 888 DAP-TIPS ou visitez dap.ca et cliquez sur « Demandez à l'expert »

Informations sur la commande : 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca