



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Cemento hidráulico y de anclaje Quick Plug® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Cemento hidráulico y de anclaje Quick Plug® de DAP®** es un compuesto versátil para parchar de alto rendimiento, formulado para detener fugas activas a través de grietas, agujeros e imperfecciones en superficies de concreto. Cuando se utiliza adecuadamente, crea un sello hermético en solo 3-5 minutos. Funciona tanto por encima como por debajo de la superficie. Quick Plug® de DAP® se expande ligeramente para llenar todos los vacíos, y se fija a sí mismo de forma segura en el lugar. A los 28 días, fragua a 4500 PSI. También puede utilizarse para anclar postes de cercas y barandas, pernos, maquinaria y accesorios en superficies de concreto y mampostería. Uso en interior/exterior.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Caja de 2.5 lbs. (1.1 kg)	Concreto	7079814084
Caja de 5 lbs. (2.2 kg)	Concreto	7079814086
Caja de 10 lbs. (4.5 kg)	Concreto	7079814090

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Crea un sello hermético
- Detiene fugas activas
- Ideal para grietas horizontales y verticales en concreto, piedra y otros materiales de mampostería
- Uso sobre o bajo nivel del suelo
- Reparación resistente y duradera
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

UTILICE PARA REPARAR Y SELLAR FUGAS:

- Muros de hormigón en cimientos, sobre o bajo rasante
- Alrededor de tuberías en superficies de hormigón/mampostería
- Muros de ladrillo
- Piscinas de concreto
- Piedras de paisajismo y muros de contención



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SE ADHIERE A:

- Ladrillo
- Piedra
- Concreto
- Mortero

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique a temperaturas entre 40° F y 90° F (4° C y 32° C)
- Siempre use agua fría limpia (el agua tibia acelera el tiempo de secado y el agua fría lo retarda)
- Aplique sobre una superficie ligeramente húmeda.
- Cuando lo utilice para fijar en paredes, rellene el agujero con el producto y presione el elemento que va a anclar en su lugar, retirando el exceso de producto.
- No utilice la mezcla una vez que ésta haya comenzado a endurecerse.
- No aplique en exteriores cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las siguientes 24 horas.
- Almacene lejos de la humedad.

APLICACIÓN

MEZCLA: Añada Quick Plug® de DAP® al agua en un envase limpio, mezclando 3 partes de polvo a 1 parte de agua por volumen. Revuelva la mezcla hasta obtener una pasta similar a la masilla. Mezcle solo el material que pueda utilizar en el lapso de 3 minutos. Deseche el material no utilizado que haya comenzado a endurecerse.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN:

CUANDO SE UTILIZA COMO CEMENTO HIDRÁULICO

1. La superficie deberá estar limpia, en buen estado estructural y libre de materiales ajenos. Prepare la superficie y cincele los agujeros para agrandarlos al menos 1/4" (6 mm), formando una "V" invertida. Para una mejor adhesión, asegúrese de humedecer la superficie que va a parchar.
2. Mantenga el Quick Plug® de DAP® en la mano enguantada hasta que se torne tibio. Aplíquelo firmemente en el agujero y continúe presionándolo en su lugar de 3 a 5 minutos.
3. Después de 45 minutos, retire el excedente de cemento raspando/cepillando para lograr un acabado liso.
4. Para filtraciones inactivas, moje ligeramente el área que va a parchar. Usando un palustre, llene completamente el área defectuosa Quick Plug® de DAP®, luego nivele con la superficie circundante.

CUANDO SE UTILIZA COMO CEMENTO DE ANCLAJE:

1. La superficie deberá estar limpia, en buen estado estructural y libre de materiales extraños.
2. Cincele o taladre un agujero de 2" (5 cm) de profundidad o más en la superficie. Compruebe que el agujero sea lo suficientemente grande para permitir que el cemento fluya fácilmente alrededor del objeto que va a anclar. Retire las partículas sueltas y moje la superficie.
3. Coloque el elemento que va a fijar en la abertura cincelada/taladrada y vierta el cemento de anclaje alrededor de él. Nivele con la superficie circundante. Sostenga en su lugar durante 5 minutos hasta que el material comience a endurecer. Raspe o cepille el exceso de material. Por lo general 28 días para pintarlo. Pintar con pintura de mampostería de látex acrílico de alta calidad.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Polvo
Olor	Sin olor
Limpieza	Agua
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	40° F a 90° F (4° C y 32° C).
Tiempo de fraguado inicial (ASTM C191)	De 3 a 5 minutos
Fuerza de compresión (ASTM C109M) a 28 días	1 hora 1000 PSI 28 días 4500 PSI

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de material sin curar con una esponja húmeda antes de que seque. El exceso de material curado se debe cortar, raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert”.

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.