



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Parche de cemento listo para usar de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche de cemento listo para usar de DAP® es un compuesto a base de látex listo para usar con refuerzo de fibra para aumentar la durabilidad y lograr una reparación duradera. Perfecto para reparar agujeros, grietas, roturas y descascarado en superficies de concreto o mampostería. El producto es excelente para trabajos de restauración total de uniones de albañilería. También se puede usar como “pegamento” para unir piezas rotas de concreto o ladrillo. NO UTILICE COMO CAPA DE ACABADO. Cuando seca, el material adquiere el color gris del concreto.



| EMPAQUE                  | COLOR | UPC        |
|--------------------------|-------|------------|
| Cuarto de galón (946 ml) | Gris  | 7079831084 |
| Galón (3.8 l)            | Gris  | 7079831090 |

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Repara grietas y roturas en concreto y mampostería
- Duradera y resistente a la contracción
- Se puede usar para nivelación de puntos

### USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, mellas y defectos en concreto.

### APLICACIÓN

1. Revuelva el parche hasta lograr una consistencia suave; no dilución. Llene el área con con una espátula flexible, espátula ancha o palustre en el área que va a reparar, presionando el compuesto firmemente en los agujeros o grietas. Mojar la espátula con agua es muy útil para lograr una película suave.
2. Si el área que va a parchar es más profunda de 1/2" (1.3 cm) aplique el parche en capas de 1/4" (6 mm), máximo 1" (2.5 cm) de profundidad, permitiendo que seque cada aplicación.
3. Si utiliza un “pegamento”, aplique al menos una capa del parche de concreto a ambas superficies que va a reparar. Presione las piezas juntas y utilice una abrazadera o pesos para apoyar el ensamble durante el curado.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia/Consistencia                                       | Gris                                                                                                                                                                                         |
| Base de polímero                                              | Emulsión de látex                                                                                                                                                                            |
| Porcentaje de sólidos por peso                                | 79.6%                                                                                                                                                                                        |
| Densidad (lb por galón)                                       | 11.96                                                                                                                                                                                        |
| Punto de ignición                                             | >212° F (>100° C)                                                                                                                                                                            |
| Olor                                                          | Leve                                                                                                                                                                                         |
| Limpieza                                                      | Agua                                                                                                                                                                                         |
| Vida útil en el contenedor                                    | 12 meses en el contenedor original sin abrir                                                                                                                                                 |
| Cubrimiento                                                   | 1 cuarto de galón cubre aproximadamente 2 pies <sup>2</sup> a 1/8" (0.18 m <sup>2</sup> a 3.2 mm)<br>1 galón cubre aproximadamente 8 pies <sup>2</sup> a 1/8" (0.74 m <sup>2</sup> a 3.2 mm) |
|                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| Propiedades de la aplicación típica                           |                                                                                                                                                                                              |
| Rango de temperatura para la aplicación                       | 50° F a 90° F (4° C a 38° C)                                                                                                                                                                 |
| Tiempo para endurecer:                                        | 3-5 horas a 1/4" (6.4 mm) de profundidad                                                                                                                                                     |
| Tiempo de curado completo                                     | 48 horas dependiendo de la temperatura y la humedad para 1/4" (6.4 mm) de profundidad                                                                                                        |



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de aditivo húmedo con una esponja húmeda antes de que forme una película. El exceso de aditivo curado se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos. Proteja del congelamiento.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com).

## GARANTÍA LIMITADA

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:** DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert"

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**