HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Parche y nivelador flexible para pisos de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche y nivelador flexible para pisos de DAP® es un producto listo para usar a base de látex que se usa para rellenar grietas, sujetadores o agujeros de nudos, y nivelar áreas bajas en contrapisos de contrachapado o superficies de concreto. El parche y nivelador flexible para pisos permanecerán flexible, permitiendo que el contrapiso de contrachapado se flexione sin agrietar las áreas rellenadas.

EMPAQUE	COLOR	UPC
Cuarto de galón (946 ml)	Gris claro	7079859184
1 galón (3.8 l)	Gris claro	7079859190

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Para contrapisos de madera contrachapada y concreto**
- **Fórmula resistente a grietas. Se puede lijar hasta obtener un borde biselado.**

USOS SUGERIDOS

Es ideal para rellenar y nivelar superficies antes de la instalación de alfombras, baldosas de vinilo de piso y más.

APLICACIÓN

1. La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente en buen estado y libre de materiales extraños.
2. Usando una espátula ancha o un palustre estrecho, aplique el parche y nivelador de piso directamente al área que va a rellenar.
3. Aplique hasta ¼” (6.4 mm) y deje secar aproximadamente por 6 horas hasta un acabado duro (por más tiempo en condiciones más frías y húmedas).. Para un espesor mayor de ¼” (6.4 mm), aplique en varias capas permitiendo que cada capa seque completamente entre aplicaciones.
4. Rebaje todas las aplicaciones para garantizar una superficie lisa. El producto no se puede lijar para que sea más liso.
5. La profundidad máxima de aplicación es ¾” (19 mm).
6. Pruebe si está seco presionando una moneda al parche. Si no muestra hendidura por lo general indica suficiente tiempo de secado para la aplicación del adhesivo. El tiempo de secado aumentará con el espesor del parche, la temperatura más baja y/o mayor humedad.

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

NOTA: El parche y nivelador flexible para pisos de DAP® no está diseñado para superficie de circulación, por lo tanto no se recomienda la aplicación de pintura para crear una superficie de circulación.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Punto de ignición	>212° F (>100° C)
Temperatura de aplicación	40° F a 90° F (4° C a 32° C)
Temperatura de servicio	-20° F a 120° F (-29° C a 49° C)
Vida útil en el contenedor	12 meses
Tiempo de secado**	6 horas
Cubrimiento	Un cuarto de galón rellena de 1 a 2 pies^2 (0.09 a 0.18 m^2) a ¼ in (6.4 mm) de espesor

*** Dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad de la reparación.*

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de material sin curar con una esponja húmeda antes de que seque. El exceso de material seco se debe cortar, raspar, desportillar o pulverizar mecánicamente. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS.**

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: DAP Global Inc. garantiza al comprador original, durante un año a partir de la fecha de compra, que su producto funcionará según las especificaciones escritas publicadas por DAP, si se utiliza según las instrucciones. Si el producto no funciona correctamente, llame al 888-DAP-TIPS y devuelva el producto y el envase junto con el recibo de compra para obtener un producto de reemplazo o un reembolso del precio de venta, a discreción exclusiva de DAP. Cualquier garantía implícita, incluida la garantía implícita de comercialización e idoneidad para un fin determinado, se limita expresamente a la duración de esta garantía escrita limitada. **Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.**

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert”.

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.