



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Parche multiuso para estuco de DAP® (Mezcla seca)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Parche multiuso para estuco de DAP® se puede usar para reparar agujeros grandes y grietas en superficies de estuco de interior o exterior. Su fórmula fácil de mezclar se combina de forma natural con el estuco para un acabado profesional. Duradero y permanente. Fácil de trabajar con implemento y pintar. Uso en interiores/exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Bolsa de 25 lb (11.3 kg)	Blanco	7079810502

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Calidad profesional, para reparaciones en superficies de estuco**
- **Fácil de trabajar y pintar**
- **Duradero**
- **Uso en interiores/exteriores**

### USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas, abolladuras y defectos en estuco.

### APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y otros materiales ajenos. Barra o sopla la superficie con aire comprimido para retirar todo el barro, la suciedad, el polvo y otros residuos sueltos.
2. Añada el parche para estuco al agua limpia en un envase limpio, mezclando 4 partes de polvo con 1 parte de agua por volumen. Para un acabado más liso, moje la espátula en agua y alise ligeramente la masilla.
3. Deje que la mezcla endurezca durante 15 minutos y vuelva a revolver hasta que quede lisa. No mezcle más material del que pueda usar en 1 a 2 horas. Deseche el material que haya comenzado a endurecerse.
4. Aplique el parche de estuco con una espátula o palustre limpio. Para rellenos de más de 1/4" (6.4 mm) de profundidad, aplique 2 o más capas permitiendo que cada capa seque antes de aplicar la siguiente capa. Use una llana de caucho para mezclar el parche con la superficie existente de estuco.

**NOTA:** Antes de decorar consulte las recomendaciones del fabricante de la pintura.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Tiempo para trabajarlo	1 a 2 horas
Tiempo de secado	2 a 4 horas
Tiempo total de curado final	3 días
Proporción de la mezcla	Añada 5 pintas (2.4 l) de agua a la bolsa de 25 lb (11.3 kg)
Cubrimiento	10-12 pies <sup>2</sup> (0.92 a 1.11 m <sup>2</sup> ) con un espesor de ¼" (6.4 mm)

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

- Lávese la piel y las manos con agua y jabón.
- El material curado deberá rasparse o lijarse.
- Lave los implementos con agua inmediatamente después del uso.
- Cerciórese de que el envase esté cerrado y sellado firmemente.
- Almacene el polvo en un sitio fresco y seco.
- No almacene el material mezclado.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al 1-888-DAP-TIPS.

## GARANTÍA

### **Garantía limitada:**

Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**