



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador siliconizado de látex acrílico de primera para molduras y rebordes ALEX FLEX® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL SELLADOR DE LÁTEX ACRÍLICO DE PRIMERA PARA MOLDURAS Y REBORDES ALEX FLEX® DE DAP® está específicamente formulado para uso en aplicaciones en molduras y rebordes. Brinda excelente adhesión y flexibilidad para un sello a prueba de grietas. La fórmula de alto rendimiento es ideal para sellar materiales naturales y sintéticos tales como madera, MDF, PVC, poliestireno y molduras de compuesto. Brinda una aplicación lisa y fácil con implemento, poco olor y limpieza con agua. En solo 30 minutos, el sellador forma una película externa fuerte que está lo suficientemente seca para pintarla con pintura de látex o a base de aceite, ahorrando tiempo. Brinda un sello duradero que no es visible ni decolora la pintura. ALEX FLEX® es ideal para lograr una apariencia profesional con proyectos de pintura al permitir sellar aberturas alrededor de rebordes, molduras de corona, guardasillas, zócalos, ventanas y puertas. Garantía de 60 años Excede la especificación de la norma C920 de la ASTM, Clase 12.5 Uso en interior/exterior.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cartucho de 10.1 onzas líquidas (300 ml)	Blanco	7079818542
Cartucho de 10.1 onzas líquidas (300 ml)	Blanco antiguo	7079811456
Tubo de 5.5 oz. (162 ml)	Blanco	7079811455

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Ideal para molduras de madera, PVC y compuesto
- Se puede pintar en 30 minutos
- No hará brillar ni decolorará la pintura
- Excelente flexibilidad y adhesión para un sello a prueba de grietas



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Sello 100% impermeable y resistente a la intemperie
- Limpieza fácil con agua
- Poco olor
- El sellador curado es resistente al moho y los hongos.
- Garantía de 60 años
- Excede las especificaciones de las normas C834 y C920 de la ASTM Clase 12.5
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

IDEAL PARA CALAFATEAR Y SELLAR:

- Ventanas
- Puertas
- Molduras de corona
- Guardasillas
- Zócalos
- Instalaciones fijas decorativas
- Reborde de interiores o exteriores
- Uniones de esquina
- Tuberías
- Conductos de ventilación
- Conductos
- Paneles de revestimiento
- Otras separaciones y grietas, especialmente antes de pintar

SE ADHIERE A:

- Madera – pintada y sin pintar
- Aluminio
- La mayoría de los metales*
- Vinilo
- La mayoría de los plásticos*
- Vidrio
- Paneles de yeso
- Yeso
- Ladrillo
- Piedra
- Concreto
- Mortero
- Fibrocemento
- Estuco
- Madera de compuesto
- Molduras de PVC
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

* No se recomienda su uso en cobre ni aleaciones de cobre.

* No se adhiere bien a plásticos de baja energía superficial como: PP (polietileno), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PMMA (polimetilmetacrilato), PTFE (politetrafluoroetileno). Haga la prueba previamente en los materiales antes de utilizarlos.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Rango de temperatura de aplicación entre 40° F a 100° F (4° C a 38° C).
- No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- No apta para uso continuo bajo el agua, relleno de juntas a tope, defectos de la superficie, restauración total de uniones de albañilería o juntas de expansión.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 1/2" (1.3 cm) de ancho x 1/2" (1.3 cm) de profundidad. Si la junta excede 1/2" (1.3 cm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de todo material extraño.

Aplicación del producto

1. Rango de temperatura de aplicación entre 40° F a 100° F (4°C a 38°C). No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
2. Si utiliza el tubo flexible, retire la tapa.
3. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón deseado.
4. Si utiliza el cartucho, coloque en la pistola para calafatear.
5. Rellene la separación o la junta con sellador.
6. Si es necesario, trabaje con implemento o alise el cordón del sellador con un implemento para acabado antes de que el sellador forme una película.
7. Limpie el exceso de sellador húmedo con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de sellador curado se debe cortar o raspar.
8. Permita que el sellador seque por lo menos 30 minutos (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pintura de látex o a base de aceite.
9. Vuelva a sellar el envase para guardar y reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y no se deforma
Base de polímero	Polímero acrílico avanzado
Material de relleno	Carbonato cálcico
Volátil	Agua
Porcentaje de sólidos por peso	80%
Densidad (lb por galón)	12.9
Olor	Muy suave
Limpieza	Agua
Punto de ignición:	>212° F (>100° C)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	Pasa 5 ciclos
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	Cartucho de 10.1 onzas líquidas: 55 pies lineales (17 metros lineales) con un cordón de 3/16" (4.7 mm) Tubo flexible de 5.5 ml: 30 pies lineales (9.1 metros lineales) con un cordón de 3/16 in. (4.7 mm)
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura para la aplicación	40° F a 100° F (4° C a 38° C)
Tiempo para trabajarlo con implemento	10 minutos
Tiempo de secado/sin adherencia al tacto	15 minutos
Curado completo	24 horas
Tiempo para volver a utilizar el servicio	24 horas
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.05" (1.2 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	-30° F a 180° F (-34° C a 82° C)
Tiempo de espera para ser pintado	30 minutos
Tiempo de espera para ser expuesto al agua	24 horas
Resistente a los hongos	La masilla curada es resistente al moho y los hongos
Movimiento dinámico de la unión (ASTM C719)	±12.5%

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de sellador húmedo con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de sellador curado se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) llamando al 1888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internetdap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 60 AÑOS: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregúntele al experto)

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.