



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla de látex acrílico más silicona ALEX FAST DRY® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LA MASILLA DE LÁTEX ACRÍLICO MÁS SILICONA ALEX FAST DRY® DE DAP® está específicamente formulada para cumplir con las exigentes demandas de los pintores profesionales y brindar resultados de acabados excepcionales. Se puede pintar con brocha en solo 20 minutos después de la aplicación o de inmediato con pintura en aerosol para terminar el trabajo más rápidamente. Esta masilla duradera y flexible no se agrieta ni decolora la pintura y no recoge suciedad. Tiene una adhesión excepcional a una amplia variedad de superficies, proporciona un sello 100% a prueba de agua y la masilla curada es resistente al moho y los hongos. Se aplica suave y fácilmente. Garantía de 50 años. Excede la especificación de la norma C834 de la ASTM. Uso en interiores/exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cartucho de 10.1 onzas líquidas (300 ml)	Blanco	7079818425
Tubo de 5.5 oz. (162 ml)	Blanco	7079811425

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fórmula para el pintor profesional
- Multiuso – adhesión firme a diversas superficies
- Se puede pintar después de 20 minutos con brocha, o de inmediato con pintura en aerosol
- No hará brillar ni decolorará la pintura
- Resistente a las grietas y el encalado
- Disminuye la absorción del polvo
- Sello 100% impermeable
- La masilla curada es resistente al moho y los hongos
- Limpieza fácil con agua
- Poco olor
- Garantía de 50 años



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Excede la norma C834 de la ASTM
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Uso en interior/exterior

USOS SUGERIDOS

IDEAL PARA CALAFATEAR Y SELLAR:

- Marcos de ventanas
- Marcos de puertas
- Zócalos
- Molduras
- Rebordes
- Uniones de esquina
- Tuberías
- Conductos de ventilación
- Paneles de revestimiento
- Otras separaciones y grietas, especialmente antes de pintar

SE ADHIERE A:

- Madera – pintada y sin pintar
- Aluminio
- La mayoría de los metales*
- Vinilo
- La mayoría de los plásticos*
- Ladrillo
- Piedra
- Concreto
- Mortero
- Fibrocemento
- Estuco
- Vidrio
- Paneles de yeso
- Yeso
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

* No se recomienda su uso en cobre ni aleaciones de cobre.

* No se adhiere bien a plásticos de baja energía superficial como: PP (polietileno), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PMMA (polimetilmetacrilato), PTFE (politetrafluoroetileno). Haga la prueba previamente en los materiales antes de utilizarlos.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Rango de temperatura de aplicación entre 40° F a 100° F (4° C a 38° C).
- No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
- No apta para uso continuo bajo el agua, relleno de juntas a tope, defectos de la superficie, restauración total de uniones de albañilería o juntas de expansión.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 3/8" (1.3 cm) de ancho x 3/8" (1.3 cm) de profundidad. Si la junta excede 3/8" (1.3 cm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de todo material extraño.

Aplicación del producto

1. Rango de temperatura de aplicación entre 40° F a 100° F (4° C a 38° C). No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
2. Si utiliza el tubo flexible, retire la tapa.
3. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón deseado.
4. Si utiliza el cartucho, coloque en la pistola para calafatear.
5. Rellene la separación o la junta con masilla.
6. Si es necesario, trabaje o alise el cordón de masilla con un implemento para acabado antes de que la masilla forme película.
7. Limpie el exceso de masilla húmeda con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar.
8. Espere 20 minutos para que la masilla forme una película antes de pintar con una brocha o rodillo. Se puede pintar con aerosol de inmediato con pintura de látex. En temperaturas frías o en condiciones de gran humedad deje más tiempo de secado.
9. Vuelva a sellar el envase para guardar y reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y no se deforma
Base de polímero	Polímero acrílico siliconizado
Material de relleno	Carbonato de calcio
Volátil	Agua
Porcentaje de sólidos por peso	82%
Densidad (lb por galón)	13.2
Olor	Muy suave
Limpieza	Agua
Punto de ignición:	>212° F (>100° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	Pasa 5 ciclos
Vida útil en el contenedor	12 meses



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Cubrimiento	Cartucho de 10.1 onzas líquidas: 55 pies lineales (17 metros lineales) con un cordón de 3/16" (4.8 mm) Tubo flexible de 5.5 ml: 30 pies lineales (9.1 metros lineales) con un cordón de 3/16 in. (4.8 mm)
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura para la aplicación	40° F a 100° F (4° C a 38°C)
Tiempo para trabajarlo con implemento	5 minutos
Tiempo de secado/sin adherencia al tacto	15 minutos
Curado completo	24 horas
Tiempo para volver a utilizar el servicio	24 horas
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.05" (3.8 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	-20° F a 180° F (-29° C a 82° C)
Tiempo de espera para ser pintado	Se puede pintar en 20 minutos con brocha, o de inmediato con pintura en aerosol
Tiempo de espera para ser expuesto al agua	24 horas
Resistente a los hongos	La masilla curada es resistente al moho y los hongos
Capacidad de recuperación de la extensión (norma C736 de la ASTM)	Cumple con el requisito de la norma C834 de la ASTM

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de masilla húmeda con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 50 AÑOS: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.