



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla multiuso de látex acrílico más silicona ALEX PLUS® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LA MASILLA MULTIUSO DE LÁTEX ACRÍLICO MÁS SILICONA ALEX PLUS® DE DAP® es una masilla multiuso de excelente calidad para sellar una amplia variedad de superficies de interior y exterior. Contiene aditivos de silicona para mayor flexibilidad y adhesión y se contrae menos* para brindar un sello duradero a prueba de agua. ALEX PLUS® se puede pintar con pintura de látex o a base de aceite en solo 30 minutos, ahorrando tiempo. No hará brillar ni decolorará la pintura para lograr resultados superiores del acabado de pintura. Es fácil de aplicar y trabajar con implemento, tiene poco olor y se limpia fácilmente con agua. La masilla curada es resistente al moho y a los hongos. Garantía de 40 años Excede la norma C834 de la ASTM. Uso en interior/exterior.

*Cuando se compara con la masilla del pintor ALEX® de DAP®



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cartucho de 10.1 oz. líquidas (300 ml)	Blanco	7079818101
Tubo de 5.5 oz. (162 ml)	Blanco	7079818128

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Multiuso – adhesión firme a diversas superficies
- Se puede pintar en 30 minutos
- No hará brillar ni decolorará la pintura
- Se contrae menos para un sello duradero*
- Flexible
- Resistente a las grietas y a la pulverización
- Sello 100% a prueba de agua
- Limpieza fácil con agua



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Poco olor
- La masilla curada es resistente al moho y los hongos
- Garantía de 40 años
- Excede la especificación de la norma C834 de la ASTM.
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Uso en interior/exterior

**Cuando se compara con la masilla del pintor ALEX® de DAP®*

USOS SUGERIDOS

IDEAL PARA CALAFATEAR Y SELLAR:

- Marcos de ventanas
- Marcos de puertas
- Zócalos
- Molduras
- Rebordes
- Uniones de esquina
- Tuberías
- Conductos de ventilación
- Paneles de revestimiento
- Otras separaciones y grietas, especialmente antes de pintar

SE ADHIERE A:

- Madera – pintada y sin pintar
- Aluminio
- La mayoría de los metales*
- Vinilo
- La mayoría de los plásticos*
- Vidrio
- Paneles de yeso
- Yeso
- Ladrillo
- Piedra
- Concreto
- Mortero
- Fibrocemento
- Estuco
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

* No se recomienda su uso en cobre ni aleaciones de cobre.

* No se adhiere bien a plásticos de baja energía superficial como: PP (polietileno), PP (polipropileno), PC (policarbonato), PMMA (polimetilmetacrilato), PTFE (politetrafluoroetileno). Haga la prueba previamente en los materiales antes de utilizarlos.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas entre 40° F a 100° F (4° C a 38° C).
- No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
- No apta para uso continuo bajo el agua, relleno de juntas a tope, defectos de la superficie, restauración total de uniones de albañilería o juntas de expansión.
- El tamaño de la junta no deberá exceder de 1/2" (1.3 cm) de ancho por 1/2" (1.3 cm) de profundidad. Si la junta excede 1/2" (1.3 cm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de todo material extraño.

Aplicación del producto

1. Aplique en temperaturas entre 40° F a 100° F (4° C a 38° C). No aplique cuando haya predicción de lluvia o temperaturas de congelamiento en las próximas 24 horas. El clima frío y la humedad alta retardarán el tiempo de curado.
2. Si utiliza el tubo flexible, retire la tapa.
3. Recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón deseado.
4. Si utiliza el cartucho, coloque en la pistola para calafatear.
5. Rellene la separación o la junta con masilla.
6. Si es necesario, trabaje o alise el cordón de masilla con un implemento para acabado antes de que la masilla forme película.
7. Limpie el exceso de masilla húmeda con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar.
8. Permita que la masilla seque por lo menos 30 minutos (por más tiempo en condiciones frías o húmedas) antes de pintar con pintura de látex o a base de aceite.
9. Vuelva a sellar el envase para guardar y reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y no se deforma
Base de polímero	Polímero acrílico siliconizado
Material de relleno	Carbonato cálcico
Volátil	Agua
Porcentaje de sólidos por peso	81%
Densidad (lb por galón)	13.1
Olor	Muy suave
Limpieza	Agua
Punto de ignición:	>212° F (>100° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	Pasa 5 ciclos
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	10.1 onzas líquidas (299 ml) 55 pies lineales (17 m) con un cordón de 3/16" (4.7 mm) de diámetro 5.5 fl oz líquidas (162.6 ml) 30 pies lineales (9.1 m) con un cordón de 3/16" (4.7 mm) de diámetro



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	40° F a 100° F (4° C a 38° C)
Tiempo para trabajarlo con implemento	10 minutos
Tiempo de secado/sin adherencia al tacto	30 minutos
Curado completo	24 horas
Tiempo para volver a utilizar el servicio	24 horas
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.05" (1.2 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	-20° F a 180° F (-29° C a 82° C)
Tiempo de espera para ser pintado	30 minutos
Tiempo de espera para ser expuesto al agua	24 horas
Resistente a los hongos	La masilla curada es resistente al moho y los hongos
Capacidad de recuperación de la extensión (norma C736 de la ASTM)	Excede la especificación ASTM C834.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de masilla húmeda con una esponja mojada antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 40 AÑOS: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

Se excluyen expresamente los daños incidentales y consecuentes, y la responsabilidad máxima de DAP se limita al monto del precio de compra original del producto.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.