



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## ESPUMA PARA JUNTAS de DAP® – Blanco brillante

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La ESPUMA PARA JUNTAS de DAP® es un sellador de espuma de poliuretano compresible, diseñado para crear una barrera hermética detrás de paneles de yeso y alrededor de los componentes del enmarcado. A diferencia de los adhesivos rígidos, la espuma para juntas de DAP® se comprime y recupera su forma con el movimiento de los paneles de yeso, manteniendo su sellado a medida que la estructura se asienta con el tiempo. Tiene una expansión mínima, es segura para ventanas y puertas, y resiste la absorción de agua y la deformación o el pandeo de los paneles de yeso. Es ideal para cumplir con los requisitos de las pruebas de estanqueidad, reducir las corrientes de aire y mejorar el aislamiento térmico.



Aprobado para usar según las normas ICC ESR-1926, E84 de la ASTM y 812 de la AAMA.

| EMPAQUE                        | COLOR            | UPC             |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Envase de lata de 20 oz (567g) | Blanco brillante | 0 75650 29107 8 |

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Espuma flexible y compresible para sellos herméticos detrás de paneles de yeso
- Mantiene el sellado incluso si la estructura se deforma o se tuerce
- Expansión mínima: segura para ventanas y puertas
- Clasificado como resistente al fuego, Clase A
- Cumple con las normas ICC ESR-1926, E84 de la ASTM y 812 de la AAMA
- Sellado hermético superior para eficiencia energética y cumplimiento de las pruebas de estanqueidad
- Curado rápido: se puede cortar en tan solo 16 minutos
- Amplio rango de temperatura de aplicación: 20° F a 120° F (-7° C a 49° C)
- Alto rendimiento: hasta 1 000 pies lineales (305 m) con un cordón de 1/4"

15/12/2025



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## USOS SUGERIDOS

### USE PARA RELLENAR Y SELLAR:

- Montantes de pared, placas de base, placas superior/inferior
- Vigas de borde
- Penetraciones de plomería y climatización
- Aberturas en ventanas y puertas

## PARA MEJORES RESULTADOS

- Acondicione la espuma de 60° F a 100° F (16° C a 38° C).
- Aplique a temperaturas entre 20° F – 120° F (-7° C – 49° C).
- Agite vigorosamente durante 45 segundos antes de utilizar.
- Las superficies deberán estar limpias y secas.
- Dispense en posición invertida
- Aplique los paneles de yeso sobre la espuma una vez que esta se haya secado por completo. Aprox. 4 horas.
- No apta para exposición directa a la luz ultravioleta. Si lo usa en exteriores, pinte para evitar la decoloración de la espuma
- Use alrededor, no dentro de las cajas de empalmes
- Nota: No debe usarse como bloqueador de incendio ni sellador para detener fuego.

## APLICACIÓN

**INSTRUCCIONES:** Importante: lea todas las indicaciones y precauciones antes de usar. Siempre use guantes, protección para los ojos y ropas de trabajo. Use telas protectoras. El producto es inflamable durante la dispensación: apague las fuentes de ignición antes de usar

### Preparación y Aplicación:

1. Para mejorar la adhesión, la superficie debe estar limpia, seca, en buenas condiciones estructurales y sin materiales extraños.
2. Agite bien durante 45 segundos el envase antes de utilizarlo e intermitentemente durante el uso.
3. Conecte la pistola aplicadora de espuma al recipiente.
4. Ajuste y fije la perilla de control para el flujo deseado.
5. Cuando se use, dispense en posición INVERTIDA y aplique en espacios con 40% más de humedad relativa.
6. Inserte la punta del aplicador en la brecha o el montante o placa de umbral y hale el disparador para aplicar la espuma.
7. Si se usa para rellenar brechas: rellene la brecha a no más de 1/3 de su total y deje espacio para la expansión. No rellene excesivamente
8. Si se utiliza como junta: aplique no más de ½ pulg. (1.3 cm) al montante o a la placa de base, dejando espacio para la expansión. No aplique en exceso.

La espuma no se adhiere al tacto en 16 minutos y seca en aproximadamente 4 horas. El exceso de espuma se puede recortar, lijar, calafatear o darle acabado según sea necesario.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

**Limpieza:** Limpie el aplicador quitando el envase de espuma y sustituyéndolo por una lata de Limpiador de espuma de DAP. Agite el envase y descargue en un receptáculo de desecho. Repita 3 o 4 veces hasta que la descarga esté transparente y sin residuo de espuma. Retire el cartucho del Limpiador de espuma de DAP® y apriete la válvula de control de la pistola para guardarla. El limpiador también se puede usar para limpiar los derrames de la espuma húmeda del adhesivo e implementos. Pruebe las superficies antes de limpiar para verificar que la superficie sea compatible con el limpiador.

Si la espuma húmeda entra en contacto con la piel, retírela inmediatamente con un paño seco, no use agua, el agua acelera el curado. La espuma curada debe quitarse mecánicamente de las superficies. La espuma no curada se puede eliminar de la mayoría de las superficies con un limpiador de espuma o acetona. Si la espuma se seca en la piel, aplique cantidades generosas de vaselina, póngase guantes plásticos y espere una (1) hora. Con un paño limpio, limpie firmemente todo el residuo y repita el proceso si fuese necesario. NO USE acetona ni ningún otro solvente para retirar el producto de la piel.

**Almacenamiento/Reutilización:** Almacene hasta por un mes, con el aplicador fijado al envase de espuma parcialmente usado. Si se requiere mayor tiempo de almacenaje retire el aplicador del envase y limpie como se ha indicado. La vida útil del producto una vez que se retira el aplicador del envase de espuma se reduce considerablemente. No se recomienda almacenar los envases parcialmente utilizados sin el aplicador colocado. No exponga al calor ni almacene a temperatura superior a 120° F (49° C). No coloque en agua caliente ni cerca de radiadores, estufas u otras fuentes de calor. No conserve el envase bajo la luz directa del sol ni en áreas con temperaturas altas, tales como automóviles. Si lo expone al calor o a la luz directa del sol, el envase puede explotar. Almacene verticalmente en un sitio fresco y seco.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tamaño del cordón recomendado:                                        | ¼ - ½ pulg. (6.4 mm - 13 mm)   |
| Rendimiento por envase de lata (cordón de 1/4 pulg.) C1536 de la ASTM | 1,000 pies (975 m) lineales    |
| Tiempo de secado (sin adherencia al tacto)                            | Aproximadamente 16 minutos     |
| Tiempo de curado/Tiempo para aplicar paneles de yeso                  | Aprox. 4 horas                 |
| Vida útil en el contenedor                                            | 18 meses(sin abrir)            |
| Rango de temperatura para la aplicación                               | 20° F a 120° F (-7° C a 49° C) |
| Valor R                                                               | 4-5 por pulgada                |
| Clasificación de resistencia al fuego (norma E84 de la ASTM )         | Clase A                        |
| ICC ESR-1926                                                          | Cumple con la norma            |
| AAMA-812                                                              | Cumple con la norma            |



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio web en [dap.com](http://dap.com) o llamando al 888-DAP-TIPS.

## GARANTÍA

**GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:** Los términos de la garantía están disponibles en [dap.com/warranty](http://dap.com/warranty). Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

## IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al 888-DAP-TIPS o visite [dap.com](http://dap.com) y haga clic en "Ask the Expert" ("Pregúntele al experto")

**Información para pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Número de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**

---

**Características de combustión  
de la superficie  
Aplicado a tablero de cemento  
inorgánico reforzado\***  
Propagación de llamas 5  
Desarrollo de humo 0

\*PROBADO Y APLICADO EN CORDONES DE 3.5" (9 CM)  
SEPARADAS 5" (13 CM) ENTRE SÍ. LOS RESULTADOS DE  
LA PRUEBA NO REFLEJAN LOS PELIGROS QUE PRESENTA  
ESTE MATERIAL EN CONDICIONES REALES DE INCENDIO.

---