



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Compuesto multiuso para parchar PRESTO PATCH® de DAP® (mezcla seca)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Compuesto multiuso para parchar PRESTO PATCH® de DAP® (mezcla seca)** es un compuesto de alto rendimiento formulado para endurecer de forma rápida y seca. El tiempo de endurecimiento es de 10 a 15 minutos y está listo para pintar en 30 minutos. Es ideal para paredes de interior, techos y proyectos de piso. PRESTO PATCH® es fácil de mezclar con agua, no se contrae y es lijable. Se puede rellenar, taladrar o clavar una vez que seque. Este potente parche le permite terminar cualquier proyecto en menos tiempo que los compuestos tradicionales para parchar. Brinda una excelente base de piso para parchar y nivelar antes de la instalación de los revestimientos de piso. No se recomienda en áreas donde se acumule agua estancada o expuestas a humedad continua, a menos que estén revestidas con un producto impermeabilizante.



EMPAQUE	COLOR	UPC
4 lb (1.8 kg)	Blanco	7079858505
25 lb (11.3 kg)	Blanco	7079858552

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Sirve para rellenar, nivelar y parchar grietas y agujeros en concreto, mampostería, yeso, paneles de fibra prensada y madera
- Compuesto para parchar de alto rendimiento
- Uso en interiores

USOS SUGERIDOS

Ideal para paredes de interior, techos y proyectos de piso.

APLICACIÓN

1. Ensanche las grietas hasta al menos ¼" (6.4 mm) de ancho. La superficie a parchar debe estar limpia, seca y libre de todo material ajeno.
2. En un contenedor limpio, mezcle lentamente tres partes de polvo por una parte de agua fría por volumen y revuelva muy bien. Puede ajustar la consistencia con más agua, si lo desea. Para mejorar la adhesión, mezcle con el Aditivo líquido adhesivo nivelador de piso de DAP® en vez de agua. Mezcle solo la cantidad de producto necesaria para el uso inmediato.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Usando una espátula o una espátula para masilla, presione el PRESTO PATCH® completamente en la grieta o el área dañada y luego alise.
4. Para áreas de más de 1" (2.5 cm) de ancho o 1/4" (6.4 mm) de profundidad, se requieren dos capas. Aplique la primera capa de 1/4" (6.4 mm) en la grieta y deje secar durante 30 minutos. Aplique la segunda capa y alise nuevamente, dejando al menos 30 minutos para que seque.
5. Lije ligeramente el área parchada con lija de papel de grado fino. Seguidamente aplique la base de preparación, pinte o aplique la cobertura de pared según lo desea. Si desea pintar, siempre use una pintura de buena calidad a base de látex o pintura de mampostería para un acabado profesional.
6. Lave los implementos de inmediato con agua y jabón después del uso. El material seco se debe raspar y lijar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Polvo
Vehículo	Yeso
Material de relleno	Carbonato de calcio
Olor:	Sin olor o poco olor
Temperatura de aplicación	50° F (10° C) mínimo
Temperatura de servicio	-20° F a 120° F (-29° C a 49° C)
Vida útil:	12 meses
Tiempo para trabajarlo	5-10 minutos
Tiempo para endurecer	10-15 minutos
Tiempo total de curado	3 días
Se puede pintar	Sí, después de 30 minutos
Cubrimiento	Un paquete de 4 lb (1.8 kg) cubrirá aproximadamente 2.75 pies ² (0.25 m ²) con 1/4" (6.4 mm) de espesor

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave los implementos de inmediato con agua y jabón después del uso. El material seco se debe raspar y lijar. Cierre herméticamente el contenedor y almacene el polvo restante en un lugar fresco y seco.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.