



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP® WELDWOOD®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP® WELDWOOD® se puede utilizar para la instalación interior de baldosas de cerámica en paredes, pisos y encimeras. Se une a mampostería, enlucido totalmente curado, paneles de yeso, contrachapado de categoría para base de piso y tableros cementosos de soporte.

NOTA: No utilice el adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP® WELDWOOD® para la instalación de baldosas con reverso de esferas al relieve o para baldosas de más de 8" x 8" (20.3 x 20.3 cm).



| EMPAQUE | COLOR | UPC |
|------------------------|--------|------------|
| Cuarto de galón(0.94L) | Blanco | 7079825190 |
| Galón (3.8L) | Blanco | 7079825192 |

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Agarre rápido**
- **Sin deslizamiento**
- **Resistente al agua**
- **No es inflamable – cumple con COV**
- **Cumple con los requisitos ANSI A136.1 Tipo I**

USOS SUGERIDOS

Adhesivo multiuso para instalar la mayoría de los tipos de cerámica en paredes, pisos y encimeras.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APLICACIÓN

Superficie: Todas las superficies deben estar firmes, planas, secas, lisas, limpias y sin materiales ajenos.

Paredes:

1. Haga todas las reparaciones necesarias antes de la instalación de las baldosas.
2. Con el lado plano del palustre, imprima con una capa delgada del adhesivo multiuso para baldosas de cerámica DAP® WELDWOOD®.
3. Deje secar de 2 a 4 horas o hasta que la aplicación del palustre dentado no rompa el sello de la capa delgada.
4. Sobre las bases para bañera y ducha, corte todos los materiales de la pared 1/4" (6.4 mm) por encima de los bordes y llene los espacios con adhesivo.
5. Selle todos los extremos cortados del material de pared y rellene todas las aberturas con una generosa cantidad de adhesivo.
6. Deje secar de 2 a 4 horas.

Pisos:

1. El contrachapado clasificado para exteriores deberá estar firmemente asegurado y no debe tener flexibilidad.
2. Los pisos de concreto deben estar a nivel con una tolerancia de 1/8" (3.2 mm) en 10 pies (3 m), totalmente curado (al menos 28 días), sin humedad, alcalinidad, presión hidrostática y no deben estar sujetos a humedad o infiltración.

NOTA: Es la responsabilidad del usuario determinar la sequedad de todos los contrapisos antes de la instalación. Es posible que sea necesario hacer una prueba de humedad. Siga las instrucciones del fabricante del contrapiso cementoso para la instalación.

Aplicación:

1. Planifique la distribución, disperse el adhesivo con un palustre sostenido a un ángulo de 45 grados respecto a la superficie. No aplique más adhesivo que el que pueda cubrir en 25-30 minutos. Debido a las superiores cualidades adhesivas húmedas, las baldosas de pared se pueden colocar desde la parte superior del sustrato hasta la parte inferior. Presione, no deslice las baldosas o láminas de baldosas en el adhesivo. Mantenga una alineación precisa de las juntas y el espaciado de las baldosas cuando las ubique en el adhesivo.
2. Para nivelar y garantizar la ubicación sólida de las baldosas, use un bloque de madera con anverso de caucho para golpear ligeramente con un mazo de hule. Revise ocasionalmente para garantizar que el contacto del adhesivo con las baldosas no sea inferior al 80% salvo en paredes de ducha e instalaciones de bañera, donde el área de contacto debe ser 95%. Para garantizar el cubrimiento al 100%, aplique una capa delgada de adhesivo al dorso de cada baldosa antes de presionarla firmemente en el adhesivo. Este método de aplicación de adhesivo al dorso se recomienda para adoquines, baldosas de cantera, baldosas de 6" x 6" (15.2 x 15.2 cm) y 8" x 8" (20.3 x 20.3 cm). Evite comprimir el adhesivo entre las baldosas.

Nota al contratista: En toda la instalación deberán utilizarse los procedimientos establecidos en ANSI y el folleto actual de TCNA para la instalación de baldosas de cerámica. Estos procedimientos reemplazan este boletín técnico/etiqueta donde sea pertinente.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Tiempo de exposición al aire: Aproximadamente de 25 a 35 minutos después de la aplicación al sustrato. El tiempo de aireado puede variar dependiendo del tamaño del palustre y las condiciones climáticas.

Tiempo de curado: Las paredes y encimeras pueden calafatearse con una lechada de cemento adecuada después que el adhesivo haya curado durante 24 horas. Para los pisos, deje curar el adhesivo durante 24 a 72 horas dependiendo de la temperatura, humedad y porosidad del sustrato y las baldosas. Utilice una lechada de cemento adecuada para completar la instalación de las baldosas de piso. No permita la circulación sobre las baldosas antes de calafatear.

TAMAÑO DE PALUSTRE/ RECOMENDADO:

- Baldosa vidriada de pared: Muesca en V de 3/16" x 5/32" (4.8 x 4 mm)
- Cerámica, mosaico y pizarra medida: Muesca en V de 1/8" x 1/8" (3.2 x 3.2 mm)
- Baldosas pesadas y empedrado de pizarra: Muesca cuadrada de 1/4" x 1/4" x 3/8" (6,4 x 6,4 x 9,5 mm)
- Baldosas de cantera: Muesca cuadrada de 1/4" x 1/4" x 1/4" (6,4 x 6,4 x 6,4 mm)

GUÍA DE SELECCIÓN DE BALDOSAS - Hasta 8 pulgadas (20.3 cm)

| Sustratos | Baldosas de cantera/ adoquines | Baldosas vítreas (Vidrio, mosaico, mosaicos de cerámica y porcelana) | Baldosas para pared | Pizarra/mármol Piedra |
|---|--|--|---------------------|-----------------------|
| Tableros cementosos de soporte | • | • | • | • |
| Tablero de yeso/Tablero verde | • | • | • | • |
| Contrachapado clasificado para base de piso (para uso en interiores únicamente) | • | • | | |
| Tablero de partículas/Tablero aglomerado | No se recomienda el uso de productos sobre estos sustratos | | | |
| Metal/Acero | | | | |
| Vidrio/Plástico | | | | |
| Juntas de expansión | | | | |
| Papel tapiz | | | | |

NOTA: ESTE PRODUCTO NO SE RECOMIENDA PARA BALDOSAS MEXICANAS NI MÁRMOL VERDE.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

| | | | |
|--|--|--|--|
| Apariencia/Consistencia: | Pasta mediana | | |
| Vehículo: | Látex acrílico sintético | | |
| Volátil | Alcoholes minerales | | |
| Sólidos: | 70% por peso | | |
| Peso/galón: | 13.3 lb (6 kg) | | |
| Temperatura de aplicación: | 40°F - 100°F (4°C - 38°C) | | |
| Tiempo total de curado final: | 3 días | | |
| Vida útil: | 12 meses cuando se almacena en su contenedor original firmemente sellado | | |
| Proporción de mezcla y cubrimiento (pies cuadrados): | Tamaño del palustre | Un cuarto de galón | Un galón |
| | Muesca en V de 5/32" (4 mm) | 9-12 pies ² (0.83–1.1 m ²) | 35-50 pies ² (3.2–4.6 m ²) |
| | Muesca cuadrada de 1/4" (6.4 mm) | 8-10 pies ² (0.74–0.93 m ²) | 30-40 pies ² (2.8–3.7 m ²) |
| | Muesca en V de 1/8" (3.2 mm) | 16-19 pies ² (1.5–1.8 m ²) | 65-75 pies ² (6–7 m ²) |
| | Muesca cuadrada de 3/8" (9.5 mm) | 10-12 pies ² (1.8 m ² –1.1 m ²) | 40-50 pies ² (3.7–4.6 m ²) |

NOTA: Estos números son aproximados y pueden variar según las condiciones del sitio de la obra, el tipo de palustre utilizado y las prácticas para colocación.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Utilice agua tibia jabonosa para retirar el adhesivo húmedo. Use alcoholes minerales y una almohadilla plástica suave para limpiar el exceso de adhesivo de las herramientas y el revestimiento de piso. La superficie se debe secar inmediatamente después de finalizar la limpieza. El material curado se deberá cortar o raspar.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

El producto tiene una vida útil de 12 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco en un contenedor sin abrir. El producto parcialmente usado tendrá una vida útil más reducida. Se logra el máximo tiempo de almacenaje si el contenedor donde se almacena tiene una entrada mínima de aire con una tapa muy bien ajustada. Cumpla con las instrucciones originales para reutilizar. Almacene en el empaque original firmemente sellado, en condiciones frescas y secas.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) para más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Garantía:

DAP Products Inc. garantiza que cuando se aplica este producto de acuerdo con las instrucciones de nuestra etiqueta, los boletines técnicos y las normas pertinentes de la industria, este no presentará defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses a partir de la fecha de compra. Si encuentra un defecto en el producto, llame al Servicio de atención técnica de DAP, Inc. al 1888-DAP-TIPS para más información. Tenga a disposición el recibo de venta. La **única responsabilidad** de DAP es suministrar el producto nuevo o reembolsar el precio de compra. Esta garantía limitada excluye todas las otras garantías expresadas o implícitas, incluyendo las garantías de **comerciabilidad o idoneidad para un uso o finalidad en particular**. En ningún caso DAP será responsable por daños accidentales o resultantes. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al tiempo de duración de una garantía implícita o las exclusiones puede que no apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.