



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Adhesivo avanzado para construcción de contrapiso DAP® DYNAGRIP™

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El adhesivo avanzado para construcción de contrapiso DAP® DYNAGRIP® es un adhesivo de construcción de primera, específicamente formulado para instalación de contrapisos y terrazas. Este adhesivo a base de solvente cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV) previene los crujidos del piso y mejora el rendimiento estructural del ensamble del piso cuando se usa adecuadamente. El adhesivo AVANZADO PARA CONTRAPISO DYNAGRIP® brinda una alta resistencia de unión contra el clima en madera mojada, congelada y tratada y es fácil de aplicar con pistola en temperaturas frías.



EMPAQUE	COLOR	UPC
10.3 fl oz (305 mL)	Marrón claro	7079827516
28 fl oz (828 mL)	Marrón claro	7079827042

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVES

- Fácil de aplicar con pistola en temperaturas frías
- Une madera húmeda, congelada y tratada
- Unión de alta resistencia a prueba de intemperie

### CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- No se congela
- Forma una unión fuerte y permanente
- Previene los crujidos del piso
- Mejora el rendimiento estructural de los ensambles de pisos
- Cumple con la especificación D3498 de ASTM y AFG-01 de APA para la instalación de contrapisos
- Certificación de PFS



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## USOS SUGERIDOS

### Se adhiere a:

- Concreto
- Madera precortada
- Mampostería
- Metal
- Tablero de fibra orientada (OSB)
- Tablero de fibra orientada (OSB) resistente a la humedad
- Madera contrachapada
- Madera tratada
- Madera

### Se recomienda para:

- Instalación de contrapisos o terrazas
- Ensamblados de madera a madera
- Sistemas de pisos con pegamento

### No se recomienda para:

- Unir dos materiales no porosos
- Exposición constante al agua
- Instalación de tablero de espuma
- Instalación de espejos
- Aplicaciones distintas de instalación de contrapisos y terrazas

## PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 0°F (-18°C). Mantenga el adhesivo por encima de 40°F (4°C) para facilitar la aplicación con la pistola.
- Una de las superficies deberá ser porosa.
- Almacene alejado del calor o frío extremos.

NOTA: Si usa en concreto, este deberá estar sobre el nivel del suelo, seco y totalmente curado (al menos 28 días.)

## APLICACIÓN

1. Las superficies deben estar limpias, en buen estado y libres de residuos.
2. Precorte y ajuste los materiales antes de aplicar el adhesivo.
3. Recorte la boquilla al tamaño de cordón deseado. Se recomienda un cordón de 3/8" (9.5 mm) para aplicaciones en contrapiso.
4. Perfore el sello interior de aluminio.
5. Coloque el cartucho en la pistola con aplicador.
6. Aplique un cordón continuo en las vigas, montantes o en la parte posterior de los paneles de revestimiento. (Consulte los consejos prácticos de aplicación más adelante).
7. En el lapso de 15 minutos de haber aplicado el adhesivo, coloque y presione los materiales firmemente en su lugar. Si se deja sin trabajarlo durante más de 15 minutos, raspe y vuelva a aplicar.
8. Instale los clavos o tornillos 15 minutos después de colocar los sustratos en su lugar.
9. Deje secar durante 24 horas antes de exponer a circulación intensa.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA APLICACIÓN: CONTRAPISO MACHIHEMBRADO:

Aplique un cordón continuo de 3/8" (9.5 mm) en las vigas. Aplique un cordón amplio de adhesivo en todos los canales ranurados (retire el exceso de adhesivo exprimido antes de que seque). Las uniones de paneles no deben quedar apretadas. Deje una separación de 1/8" (3.2 mm) para expansión. Coloque y clave o atornille en el lapso de 30 minutos. Deben observarse los métodos adecuados de instalación para contrapisos. **TERRAZAS:** Coloque un cordón de adhesivo de 1/4" (6.4 mm) en cada viga para mayor resistencia y para prevenir los crujidos. Clave las tablas en vigas alternas. Pretaladre los agujeros de los clavos.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

<b>Propiedades físicas típicas cuando no está curado</b>	
Apariencia/Consistencia	
Base de polímero	Goma sintética
Color del cordón	Marrón claro
Porcentaje de sólidos por peso	74%
Olor	Solvente leve
Limpieza	Alcoholes minerales
Punto de ignición	1.4°F (-17°C)
Vida útil	18 meses
Cubrimiento	10 oz: El cordón de 1/4" (6.4 mm) rinde 32 pies (9.7 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 14 pies lineales (4.2 m lineales) 28 oz: El cordón de 1/4" (6.4 mm) rinde 86 pies lineales (26.2 m lineales), el cordón de 3/8" (9.5 mm) rinde 38 pies lineales (11.6 m lineales)
<b>Propiedades de aplicación típicas</b>	
Rango de temperatura para la aplicación:	0°F a 120°F (-18°C a 49°C)
Tiempo para trabajarlo	15 minutos
Tiempo total de curado	7 días
<b>Propiedades de rendimiento habituales cuando está curado</b>	
Rango de temperatura de servicio:	-20°F a 140°F (-29°C a 60°C)
Unión de separaciones	Hasta 1/16" (1.6 mm)
Contenido de COV	< 50g/L
COV según la Junta de Recursos de Aire (ARB) de California	<2.2% Wt/Wt



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Adhesivo sin curar: Use alcoholes minerales para limpiar el adhesivo mojado de la superficie y los implementos, cumpliendo con las precauciones del fabricante del disolvente. No utilice alcoholes minerales para limpiar la piel. El adhesivo curado se debe cortar o raspar.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

DAP reemplazará este producto o reembolsará el precio de venta si el producto no se desempeña de acuerdo con lo indicado cuando se utiliza según las instrucciones. Llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 o [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**