



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Gel adhesivo de curado rápido para todo uso RapidFuse® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presentando el **Gel RapidFuse® de DAP®** la más reciente incorporación a la tecnología de adhesivos de curado rápido para todo uso. ¡Fácil de usar!. Endurece en 30 segundos, cura en 30 minutos. ¡Une prácticamente todos los materiales, con una unión de resistencia profesional que es 40% más fuerte que los pegamentos de poliuretano! Además, a diferencia de los superpegamentos tradicionales los objetos se pueden volver a colocar en 3 minutos, y la unión no se resquebraja lo que resulta en una larga durabilidad. La unión es transparente – sin espuma expansiva, pegamento que no gotea, sin complicación. Uso en interiores/exteriores



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tubo de 0.7 oz (20 g)	Transparente	7079800178
Aplicador con control de 0.13 oz (4 g)	Transparente	7079800179

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Fórmula de gel que no gotea
- **40% más fuerte que los pegamentos de poliuretano**
- 2X más duradero que los superpegamentos

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO

- Se adhiere prácticamente a cualquier cosa
- Se ajusta rápido - Endurece en 30 segundos
- Cura en 30 minutos
- Se puede volver a colocar hasta en 3 minutos
- Interior/exterior



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

Se puede usar para reparaciones pequeñas en el hogar y en artesanías.

Ideal para adherir:

- Madera
- Aluminio
- Acero
- Caucho
- ABS (Acrinonitrilos Butadieno Estireno)
- PVC
- Melamina/Laminado
- Policarbonato
- Cerámica/Porcelana
- Vidrio
- Tela
- Piedra y concreto
- Baldosas
- Cuero
- Papel
- Compuestos

APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie deber estar limpia, seca y libre de materiales extraños. Si se requiere de limpieza se recomienda el alcohol isopropílico para frotar.

Aplicación:

1. Use guantes para evitar el contacto con la piel.
2. Para un rendimiento óptimo, cubra adecuadamente una de las dos superficies adyacentes.
3. Una las dos superficies y use la presión típica (suficiente para unir las superficies firmemente). No es necesario exprimir demasiado.
4. 30 segundos para endurecer, 30 minutos para el curado.

Si la boquilla se atasca, simplemente límpiela con un pasador o un clip. Si es necesario, el líquido exprimido se puede retirar con una toalla seca de papel (no use agua). El adhesivo curado se podrá cortar, raspar o lijar. Evite el contacto directo con la piel. No transfiera a ningún otro contenedor. Conservar el contenedor cerrado herméticamente.

Nota:

Pruebe previamente en proyectos con vidrio. Los artículos unidos no se deben colocar en el horno, microonda o lavaplatos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Etil Cianoacrilato
Volátiles:	<2%
Punto de ignición:	140° F – 200° F (60° C - 93° C)
Viscosidad:	90,000 – 120,000 cps
Peso/Galón	8.85 lb/gal
Cubrimiento:	5-15 mL/pies ² (El cubrimiento óptimo se basa en la uniformidad y porosidad del sustrato)
Apariencia:	Gel transparente
Vida útil en el contenedor:	18 meses mínimo a 70° F (21° C)

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de curar: Limpie el exceso de adhesivo con una toalla de papel seca y vuelva a colocar la tapa.

Después del curado: El adhesivo curado se puede cortar, raspar, lijar o quitar con acetona.

Si el producto entra en contacto con la piel: remoje en agua jabonosa tibia y despegue o enrolle suavemente el adhesivo

(NO LO HALE) Lave el área de contacto con agua y busque atención médica si es necesario.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio web en dap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se usa según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta; llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert” (Pregúntele al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.