



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador flexible para todo uso a prueba de agua ULTRA CLEAR de DAP® – 5.0 onzas líquidas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SELLADOR FLEXIBLE PARA TODO USO A PRUEBA DE AGUA ULTRA CLEAR DE DAP®** es un sellador superelástico y supertransparente de alto rendimiento ideal para sellar una amplia variedad de superficies y proyectos. ULTRA CLEAR es cristalino, permitiendo que la belleza de la superficie se manifieste y proporcione un acabado impecable. Es más cristalino que la silicona y no se torna amarillo, no se agrieta, ni se desmorona, no se pulveriza ni se parte con el tiempo, proporcionando un sello 100% a prueba de agua e intemperie. Se adhiere a superficies mojadas o húmedas, está listo para exponerlo al agua/luvia de inmediato y tiene una adhesión firme a múltiples superficies. ULTRA CLEAR permanece flexible y es a prueba de grietas incluso en clima frío, para un sello duradero. Se puede pintar. Uso en interiores/exteriores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tubo de 50 onzas líquidas (147 mL)	Cristalino	7079818387

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Se adhiere a superficies mojadas o húmedas
- Permanece transparente / no se torna amarillo
- Es más transparente que la silicona
- Superflexible y a prueba de grietas, incluso en clima frío
- Está listo de inmediato para el agua/la lluvia– no se erosiona
- Sello 100% a prueba de agua/a prueba de intemperie
- No se raja, desmorona, pulveriza, forma burbujas ni se parte
- Adhesión firme a diversos tipos de superficies
- El sellador curado es resistente a los hongos
- Se puede pintar
- Uso en interiores/exteriores



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

USE PARA SELLAR:

- Ventanas
- Puertas
- Paneles de revestimiento lateral
- Rebordes
- Canaletas
- Tapajuntas
- Penetraciones en el tejado
- Tejas
- Aleros
- Conductos
- Respiraderos
- Tragaluces
- Lavamanos/Fregaderos
- Duchas
- Bañeras
- Encimeras

SE ADHIERE A:

- Asfalto
- Madera – pintada y sin pintar
- Aluminio
- La mayoría de los metales
- Vinilo
- Plexiglas®
- Lexan®
- ABS, PVC
- Fibra de vidrio
- Formica®
- Laminados
- La mayoría de los plásticos
- Vidrio
- Cerámica
- Porcelana
- Baldosas
- Fibrocemento
- Concreto
- Argamasa
- Ladrillo
- Piedra
- Estuco
- Yeso
- Paneles de yeso
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 20° F (-7° C).
- El tamaño de la junta no deberá exceder de 1" (2.5 cm) de ancho por 1/2" (1.3 mm) de profundidad. Si la junta excede 1/2" (1.3 cm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, aplicaciones por debajo del nivel del suelo ni defectos de la superficie.
- En superficies de plástico pruebe en un área poco visible para garantizar la compatibilidad.
- Almacene a menos de 80° F (27° C) en un lugar seco para óptima vida útil.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, en buen estado y libre de masilla vieja, suciedad, y otros materiales ajenos.

Aplicación del producto

1. Verifique la ventilación adecuada cuando aplique en interiores y evite trabajar cerca de calor excesivo, chispas, llamas expuestas o cualquier fuente de ignición. Use guantes y protección para los ojos. Use ropa para evitar el contacto con la piel.
2. Retire la tapa y recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
3. Rellene la abertura o la grieta con el sellador.
4. No se requiere ni se recomienda trabajarlo con implemento. Si desea trabajarlo con implemento, alise con un implemento para acabado antes de que el sellador forme una película (aprox. 5 a 10 minutos).



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

5. Limpie el exceso de sellador no curado de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. Raspe o corte el exceso de sellador curado. No utilice alcoholes minerales para limpiar las manos o la piel. Lávese las manos o la piel con agua y jabón.
6. No es necesario pintar. Si desea pintar, permita que el sellador seque 24 horas (más tiempo en condiciones de clima frío/húmedo) antes de pintar con pintura de látex únicamente.
7. Vuelva a sellar el cartucho para guardar y reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que puede aplicar con pistola y no se deforma
Base de polímero	Goma sintética
Material de relleno	No es aplicable
Volátil	Hidrocarburo, xileno
Porcentaje de sólidos por peso	55%
Densidad (lb por galón)	7.5
Olor	Fuerte a solvente
Limpieza	Alcoholes minerales
Punto de ignición:	81° F (27° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	No se congela
Vida útil	12 meses
Cubrimiento	29 pies lineales (8.8 m) con un cordón de 3/16" (4.8 mm) de diámetro
Propiedades de aplicación típicas	
Rango de temperatura de la aplicación:	20° F (-7° C) a 120° F (49° C)
Tiempo para trabajarlo	5 a 10 minutos
Tiempo de secado sin adherencia	10 minutos
Curado completo	7 días
Tiempo para volver a utilizar el servicio	De inmediato
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.15" (3.8 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio:	-40° F (-40° C) a 200° F (93° C)
Listo para exponer al agua en	De inmediato
Listo para pintar en	24 horas
Resistente a los hongos	La masilla curada es resistente al moho y los hongos



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de sellador no curado con alcoholes minerales. El exceso de sellador seco se debe cortar o raspar. No utilice alcoholes minerales para limpiar la piel. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

GARANTÍA

GARANTÍA: Si el producto no se desempeña como se establece cuando se utilice según las instrucciones, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP Products Inc. no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricado por: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com

Formica es una marca comercial registrada de The Diller Corporation.
Plexiglas es una marca comercial registrada de Arkema France.
Lexan es una marca comercial registrada de Sabic Global Technologies B.V.